J1 20087 K





PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

H01L 41/083, 41/047

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: $\mathbf{A1}$

WO 00/57497

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

28. September 2000 (28.09.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/03283

(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Oktober 1999 (13.10.99)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU.

MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

199 13 271.2

24. März 1999 (24.03.99)

DE

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 32 02 20, D-70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HEINZ, Rudolf [DE/DE]; Eltinger Weg 26, D-71272 Renningen (DE). HENNEKEN. Lothar [DE/DE]; Otto-Gessler-Strasse 15, D-71638 Ludwigsburg (DE).

(54) Title: PIEZOELECTRIC ACTUATOR

(54) Bezeichnung: PIEZOELEKTRISCHER AKTOR

(57) Abstract

The invention relates to a piezoelectric actuator (1) comprising a plurality of plates (2) made of a piezoelectric material, which are disposed in such a way that they form a stack (25) in the direction of stacking, a plurality of flat inner electrodes (5, 6), alternatingly disposed with the plates (2) made of piezoelectric material and at least two outer electrodes (3, 4) placed on the outer side of the stack along the direction of stacking, wherein the inner electrodes (5, 6) are alternatingly connected to one of the outer electrodes (3, 4) by means of a contact area. According to the invention. the outer electrodes (3, 4) are placed in the form of a coating made of an elastic, electrically conductive polymeric material (15) on the outer side of the stack (25).

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Aktor (1) mit einer Vielzahl von Scheiben (2) aus piezoelektrischem Material, die zu einem Stapel (25) in einer Stapelrichtung angeordnet sind, einer Vielzahl von flächigen Innenelektroden (5, 6), die mit den Scheiben (2) aus piezoelektrischem Material alternierend angeordnet sind, und wenigstens zwei entlang der Stapelrichtung an der Aussenseite des Stapels aufgebrachten Aussenelektroden (3, 4), wobei die Innenelektroden (5, 6) alternierend mit jeweils 16

einer der Aussenelektroden (3, 4) über einen Kontaktbereich verbunden sind. Die Aussenelektroden (3, 4) sind erfindungsgemäss in Form einer Beschichtung aus einem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial (15) auf der Aussenseite des Stapels (25) aufgebracht.

BNSDOCID: <WO___0057497A1_I_>

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Мопасо	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	υz	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

5

10

Piezoelektrischer Aktor

Stand der Technik

- 15 Die Erfindung geht aus von einem piezoelektrischen Aktor nach der Gattung des Anspruchs 1. Ein piezoelektrischer Aktor zum Verstellen eines ultraschnellen Ventiles ist z. B. aus der DE 37 136 97 Al bekannt.
- 20 Fig. zeigt einen 1 im Stand der Technik bekannten piezoelektrischen Aktor 1 in Schnittansicht. Dabei besteht piezoelektrische Aktor aus Scheiben 2 aus piezoelektrischen Material, die in Form eines Stapels 25 übereinander angeordnet sind. Zwischen 25 aufeinanderfolgenden Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material sind jeweils Innenelektroden 5 bzw. 6 angeordnet. Die Innenelektroden 5 bzw. 6 kontaktieren wechselseitig auf der Außenseite des Stapels 25 der Scheiben piezoelektrischem Material angeordnete Außenelektroden 3 30 bzw. 4. Die Außenelektroden 3 bzw. 4 sind jeweils mit einem Anschluß lla bzw. 11b einer Steuerspannungsquelle elektrisch verbunden. Die Innenelektroden 5 bzw. 6 sind somit über die Außenelektroden 3 bzw. 4 alternierend mit den Anschlüssen 11a bzw. 11b der Steuerspannungsquelle 10

In Fig. 2A bzw. Fig. 2B ist der in Fig. 1 eingezeichnete kreisförmige Ausschnitt eines Randbereiches des piezoelektrischen Aktors 1 in vergrößerter Darstellung

35

verbunden.

wiedergegeben. In dem vergrößert dargestellten Randbereich ist zu unterscheiden zwischen dem Bereich 7 und dem Bereich 8. In dem Bereich 7 ist die Innenelektrode 5 nicht bis zur Außenelektrode 4 durchkontaktiert und die Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material sind in dem Bereich durchgesintert. In dem Bereich 8 ist die Innenelektrode 6 mit der Außenelektrode 4 verbunden. Die Haftfestigkeit im Bereich 8 zwischen einer Scheibe 2 aus piezoelektrischem Material und einer Innenelektrode 6 ist um den Faktor 3 bis 5 kleiner als die Haftfestigkeit in dem Bereich 7 zwischen durchgesinterten Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material.

Fig. 2A zeigt dabei den Zustand des piezoelektrischen Aktors 1, ohne daß ein elektrisches Feld E angelegt ist. In Fig. 2B 15 kommt es nach Beaufschlagung mit einer Steuerspannung aufgrund des piezoelektrischen Effektes im zentralen Bereich des Aktors 1 zu einer Dehnung. Im Randbereich 7, in dem entgegengesetzt gepolten Innenelektroden einander 20 gegenüber angeordnet sind, sondern die Scheiben 2 piezoelektrischem Material durchgesintert sind, kommt jedoch nicht zu einer piezoelektrischen Dehnung. Infolge der Dehnung im zentralen Bereich des piezoelektrischen Aktors 1 treten im Randbereich Zugspannungen auf, wobei es häufig zu 25 Delaminationen 9 in dem Kontaktbereich zwischen Innenelektroden 6 und den Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material im Bereich 8 kommt.

Wie in Fig. 2B dargestellt, setzen sich diese Delaminationen 9 bis in den Bereich der Außenelektrode 4 fort. Ein solcher 30 die Außenelektrode 4 fortsetzender beeinträchtigt die Kontaktierung der Innenelektroden erheblich. Sofern sich der Riß 9' durch die Außenelektrode 4 vollständig fortsetzt, wird der Kontakt in der 35 Außenelektrode 4 unterbrochen und ein Teil der Innenelektroden 8 nicht mehr mit Spannung beaufschlagt. Dadurch wird die Gesamtdehnung bzw. der Hub des Aktors 1 erheblich verringert.

Um bei auftretenden Rissen 9' die Funktionsfähigkeit des Aktors 1 weiter zu gewährleisten, sind im Stand der Technik verschiedene Vorschläge gemacht worden.

Vorteile der Erfindung

Der piezoelektrische Aktor mit den Merkmalen des Anspruchs 1 demgegenüber den Vorteil, daß die in Form einer Beschichtung aus elektrisch leitfähigem Polymermaterial auf der Außenseite des Stapels aufgebrachten Außenelektroden 10 elastisch sind. Die infolge einer Spannungsbeaufschlagung im Randbereich einer Außenelektrode auftretenden Zugspannungen werden von der elastischen Außenelektrode bei dem Aktor qemäß der vorliegenden Erfindung aufgenommen, ohne daß es zu Einrissen oder Abrissen in der Außenelektrode kommt. Ein 15 Innenelektrode und einer Scheibe zwischen piezoelektrischem Material auftretender Riß wird folglich an Außenelektrode aufgehalten. elastischen elastischen Außenelektroden versehener piezoelektrischer Aktor löst auf einfache und zuverlässige Weise die bei 20 piezoelektrischen Aktoren in den Außenelektroden auftretende Rißproblematik.

Äußerst vorteilhaft entfällt weiterhin das beim Herstellen eines herkömmlichen Aktors 1 bislang erforderliche Anätzen und Bekeimen der Aktoraußenfläche, was z. B. bei Aufbringung einer Nickelaußenelektrode erforderlich ist. Bei dem im Stand der Technik erforderlichen Anätzen besteht immer die Gefahr des Unterätzens und eines nachfolgenden Ablösens der Außenelektrode im Betriebszustand des Aktors. 30

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen des im Anspruch 1 angegebenen piezoelektrischen Aktors möglich.

Zeichnungen

35

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

- 5 Fig.1 eine Schnittdarstellung eines im Stand der Technik bekannten piezoelektrischen Aktors,
- Fig. 2A eine vergrößerte Schnittdarstellung des
 Ausschnitts IIA in Fig. 1, wobei an den Aktor
 kein elektrisches Feld E angelegt ist,
 - Fig. 2B eine vergrößerte Schnittdarstellung des Ausschnitts IIB in Fig. 1, wobei an den Aktor ein elektrisches Feld E (E > 0) angelegt ist,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines Randbereiches des erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors mit einer Außenelektrode aus einem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial,

- Fig. 4 eine Schnittdarstellung eines Randbereiches einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors, wobei in dem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial eine Siebelektrode angeordnet ist,
- Fig. 5 eine Schnittdarstellung eines Randbereiches 30 einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors, wobei Innenelektroden in dem Kontaktbereich mit dem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial zylinderförmige Kontakte 35 aufweisen,
 - Fig. 6 eine Schnittdarstellung eines Randbereiches einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors, wobei auf dem

elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial eine Wellelektrode aufgebracht ist,

5 Fig. 7 eine Draufsicht auf eine Außenelektrode eines erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors, wobei in dem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial mehrere gewellte Drahtelektroden angeordnet sind,

Fig. 8

10

15

eine Draufsicht auf eine Außenelektrode eines erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors, wobei in dem elastischen, elektrisch Polymermaterial leitfähigen eine Siebelektrode mit konstanter Breite angeordnet ist,

Fig. 9 eine Draufsicht auf eine Außenelektrode eines erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors, wobei in dem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial eine Siebelektrode mit einer Breite, die in eine Stapelrichtung abnimmt, angeordnet ist,

25 Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer Außenelektrode eines erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors, wobei elektrisch elastische, leitfähige Polymermaterial über die gesamte Fläche eine 30 konstante Dicke aufweist, und

Fig. 11 perspektivische eine Ansicht einer Außenelektrode eines erfindungsgemäßen Aktors, piezoelektrischen wobei das 35 elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial eine Dicke aufweist, die entlang einer Stapelrichtung abnimmt.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

In Fig. 3 ist ein Ausschnitt eines Elektrodenrandbereiches eines piezoelektrischen Aktors 1 in Schnittdarstellung gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt. Die Innenelektroden 5 5 bzw. 6 sind in alternierender Weise angeordnet und jeweils durch eine Scheibe 2 aus piezoelektrischem Material getrennt. Die Innenelektroden 6 sind bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 mit der Außenelektrode aus einem elastischen, elektrisch leitfähigem Polymermaterial 15 10 verbunden.

Als piezoelektrisches Material für die Scheiben 2 können z.B. Quarz, Turmalin, Bariumtitanat (BaTiO3) oder aber auch spezielle Piezokeramiken wie beispielsweise ein Bleizirkonat-Bleititanatsystem (PZT-System) (PbZrO3-PbTiO3) eingesetzt werden. Gemäß der vorliegenden Erfindung kann jedes piezoelektrische Material wie beispielsweise auch ein organisches Salz wie Kalium-(Natrium)tartrat, Ethylendiamintartrat oder auch Polymere wie PVDF, PVF, etc. verwendet werden.

Als elastische, elektrisch leitfähige Polymere können sämtliche Polymere verwendet werden, die durch Zumischung von leitfähigen Füllstoffen elektrisch leitfähig werden.

Die Polymere können dabei mit leitfähigen Füllstoffen wie beispielsweise Ruß, Kohlenstofffasern, nickelbeschichtetem Glimmer, Stahlfasern, Aluminiumplättchen, Silberpulver, Silberflitter, Kupferpulver, Kupferflitter, Goldpulver oder goldbeschichtete Polymerkugeln versetzt werden, um den gewünschten Grad an elektrischer Leitfähigkeit zu erzeugen.

Polymere können aber auch Polymere mit intrinsischen elektrischen Leitfähigkeit wie beispielsweise 35 oder trans-Polyacetylen, Poly(p-phenylen), Polythiophen, Polypyrrol, etc. enthalten. Diese intrinsisch elektrisch leitfähigen Polymere können dann durch Behandeln mit starken Oxidations-Reduktionsmitteln wie oder beispielsweise Brom, Jod, Silberperchlorat, Bortrifluorid,

25

Naphthalinnatrium, Arsenpentafluorid, etc. erhalten (dotiert) werden.

Im Sinne der Erfindung werden bevorzugt Siliconelastomere, die mit metallischen Füllstoffen wie beispielsweise Silber dotiert sind, verwendet. Weiterhin ist es bevorzugt, thermoplastische Copolymere als zu dotierendes Polymermaterial für die Außenelektrode zu verwenden.

Die Innenelektroden 5, 6 sind regelmäßig aus Metallen gefertigt, die einen Schmelzpunkt aufweisen, der oberhalb der Sintertemperatur der verwendeten piezoelektrischen Materialien liegt wie beispielsweise Platin, Silber, Kupfer, Silber-Palladiumlegierungen, etc.. Weiterhin können die Innenelektroden 5, 6 durch bekannte herkömmliche Verfahren wie Siebdrucktechnik, Sputtern, Aufdampfen, etc. auf die Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material aufgebracht werden.

20 In Fig. 3 ist weiterhin der Stromlinienfluß in dem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymer 15 zu der Innenelektrode 6 durch die Stromlinien 16 dargestellt. Der Anschluß der Außenelektrode 4 an die Steuerspannungsquelle 10 ist dabei nicht dargestellt.

25

Bei Verwendung von stegförmigen Innenelektroden, wie in Fig. anhand der Innenelektroden 6 gezeigt, die elastische, elektrisch leitfähige Polymer 15 stegförmig hineinragen, wird die Stromdichte, die durch die Stromlinien 16 veranschaulicht ist, an den Innenelektroden 6 verringert. 30 Dadurch werden vorteilhaft lokale Erwärmungen im Innenelektrode Kontaktbereich zwischen der elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial 15 verringert. Eine Vermeidung von hohen Temperaturen in dem vorgenannten Kontaktbereich bewirkt eine Verlängerung der 35 Lebenszeit des Aktors, da vorzeitige Alterungserscheinungen bei dem Polymermaterial 15 vermieden werden.

In Fig. 4 ist eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gezeigt. Gemäß Fig. 4 ist in der elastischen, elektrisch leitfähigen Polymerschicht 15 eine Siebelektrode 14 vorgesehen. Sofern es zu einer Rißbildung 5 zwischen Innenelektrode 6 und einer Scheibe piezoelektrischem Material gekommen ist und sich dieser Riß 9' in die Außenelektrode 4 aus dem elastischen, elektrisch leitfähigen Material 15 fortgesetzt haben sollte, so wird die Fortsetzung des Risses 9' an der Siebelektrode gestoppt. Weiterhin erlaubt die erfindungsgemäße Ausführungsform gemäß Fig. 4 eine günstigere Führung der Stromlinien 16. Wie bereits zu der in Fig. 3 dargestellten Ausführungsform erläutert, werden so in Verbindung mit einer in das Polymermaterial 15 hineinragenden Stegelektrode 6 lokale Erwärmungen in dem Polymermaterial 15 vermieden, was letztendlich zu einer Lebenszeitverlängerung piezoelektrischen Aktors 1 führt.

In Fig. 5 ist eine weitere bevorzugte Ausführungsform der 20 vorliegenden Erfindung gezeigt. Die in das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 hineinragenden Innenelektroden 6 sind in dem Kontaktbereich mit Polymermaterial 15 mit zylinderförmigen Kontakten Diese zylinderförmigen Kontakte 17 erlauben, 25 bedingt durch die Oberflächenvergrößerung, eine weitere Herabsetzung des an der Innenelektrode 6 pro Flächeneinheit anliegenden Stromflusses (Herabsetzung der Stromdichte). Durch die zusätzliche Anordnung eines metallischen Leiters, wie der in Fig. 5 beispielhaft gezeigten Wellelektrode 12, 30 kann die Stromlinienführung weiter verbessert Anstelle der Kugelkontakte 17 können jedoch auch weitere Mittel zur Oberflächenvergrößerung an den in das elastische, leitfähige Polymermaterial 15 hineinragenden Innenektroden 6 vorgesehen sein, die nicht zylinderförmig 35 beispielsweise knöpfchenartige, kegelartige, pilzartige oder scheibenartige Aufsätze.

in Fig. 4 dargestellten stegartig bzw. in zylinder- oder knöpfchenartig in das elastische, elektrisch

10

leitfähige Polymermaterial 15 hineinragenden Innenelektroden 6 können beispielsweise durch gezielten elektrochemischen Aufbau hergestellt werden. Dabei wird der Stapel 25 aus Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material und jeweils zwischen benachbarten Scheiben 2 aufgebrachten Innenelektroden 6 in einer Halterung fixiert und die aufzubauenden Innenelektroden 6, beispielsweise auf der der aufzubauenden Seite des Aktors 1 gegenüberliegenden Seite elektrisch kontaktiert und in einem Elektrolysebad unter Abscheidung eines Metalls gezielt aufgebaut.

Es ist natürlich auch möglich, die überstehenden Enden der Innenelektroden 6 unter Verwendung bekannter fotolithographischer Verfahren herzustellen. Dabei zunächst auf der Seitenfläche des Aktors 1, an der die 15 Innenelektroden 6 überstehen sollen, eine Maske mit einem entsprechenden Raster aufgebracht. Nach dem gezielten Abscheiden des die Innenelektroden 6 aufbauenden Metalles wird der die Maske aufbauende Film auf herkömmliche Weise 20 aufgelöst. Auf die so hergestellten überstehenden Enden der Innenelektrode wird dann 6 das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 aufgebracht, das wahlweise ein weiteres metallisches Leitelement enthalten kann.

25 In Fig. 6 ist ein Ausschnitt eines Elektrodenrandbereiches eines weiteren Aktors 1 gemäß der vorliegenden Erfindung elastische, Das elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 ist in Kontakt mit den seitlich an der Aktoraußenseite hervorstehenden Innenelektroden 6. Auf das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 30 eine Wellelektrode 12 aufgebracht. Die Außenelektrode 4 ist einen über Anschlußkontakt 24 mit der Steuerspannungsquelle 10 elektrisch verbunden, die nicht dargestellt ist.

Eine weitere beispielhafte Anordnung von metallischen Leitelementen in dem elastischen, elektrisch leitfähigem Polymermaterial 15 ist in Fig. 7 gezeigt.

35

5

Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf eine entlang einer Stapelaußenseite eines piezoelektrischen Aktors 1 aufgebrachte Außenelektrode 4, wobei in dem elastischen, elektrisch leitfähigem Polymermaterial 15 eine oder mehrere Drahtelektroden 23 eingebettet sind.

Es ist selbstverständlich, daß das in das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 eingebettete metallische Leitelement verschiedenartige geometrische Ausprägungen haben kann, wie beispielsweise als Wellblech, Draht oder Welldraht, Streckmetall, Spiralfeder, etc.

Wesentlich ist bei einer zusätzlichen Anordnung eines metallischen Leitelements in dem elastisch, 15 leitfähigem Polymermaterial 15, daß das metallische Leitelement keinen direkten Kontakt mit den beispielsweise in das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 stegförmig hineinragenden Innenelektroden 5, 6 hat. Insofern der elektrische Kontakt zwischen metallischem Leitelement und den Innelektroden 5, 6 ausschließlich über 20 das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 bewirkt.

Die Einbringung eines metallischen Leitelementes in das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 bewirkt 25 u. a., daß. wie vorstehend ausgeführt, Stromlinienführung, wie in den Fig. und Fig. 4 beispielhaft dargestellt, günstiger ist und insofern lokale Überhitzungen an der Kontaktstelle zwischen Innenelektrode 6 und dem elastischen, elektrisch leitfähigem Polymermaterial 30 15 vermieden werden. Insofern werden vorzeitige Alterungserscheinungen bei dem elastischen, elektrisch leitfähigem Polymermaterial 15 vermieden. Weiterhin bewirkt die Einbringung eines metallischen Leitelements, daß die Dicke des aufgebrachten elastischen, elektrisch leitfähigen 35 Polymermaterials 15 verringert werden kann. Schließlich werden äußerst vorteilhaft an dem metallischen Leitelement sich gegebenenfalls in das Polymermaterial 15 fortsetzende Risse 9' gestoppt.

5

In Fig. 8 ist eine Draufsicht auf eine entlang einer Stapelrichtung an der Außenseite des Stapels 25 aufgebrachte Außenelektrode 4 gezeigt, wobei in das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 eine Siebelektrode 14 eingebettet ist. Die Siebelektrode 14 weist entlang der Stapelaußenseite des Aktors 1 eine konstante Breite auf. Der elektrische Kontakt mit der Steuerspannungsquelle 10 erfolgt über den elektrischen Anschlußkontakt 24.

10

15

20

In Fig. 9 ist eine Draufsicht auf eine Außenelektrode 4 gezeigt, die der von Fig. 8 entspricht. Im Unterschied zu Fig. 8 weist das in das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 eingebettete elektrische Leitelement in Siebelektrode 14 eine entlang einer Form einer Stapelrichtung an der Außenseite des Stapels 25 der Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material abnehmende Breite auf. Der elektrische Kontakt mit der Steuerspannungsquelle 10 wird über den elektrischen Anschlußkontakt 24 an dem breiten Ende 19 der Siebelektrode 14 hergestellt. Diese trapezförmige Ausgestaltung der Form der Siebelektrode 14 trägt dem Rechnung, daß die Stromdichte an dem dem Umstand elektrischen Anschlußkontakt 24 abweisenden schmalen Ende 18 der Siebelektrode 14 kleiner sein kann. Die in Fig. 9 25 dargestellte beispielhafte trapezförmige Ausgestaltung des metallischen Leitelements erlaubt äußerst vorteilhaft eine Einsparung des möglicherweise kostenintensiven metallischen Elektrodenmaterials. Selbstverständlich kann das in Fig. 9 beispielhaft gezeigte metallische Leitelement auch massiv wie beispielsweise in Form einer Wellelektrode aus einem 30 Wellblech gebildet sein.

Fig. 10 zeigt eine perspektivische Ansicht einer entlang einer Stapelrichtung an der Außenseite des Stapels 25 der Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material aufgebrachten Außenelektrode elastischen, aus einem elektrisch leitfähigem Polymermaterial 15. Das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 weist dabei über die gesamte Länge und Breite eine konstante Dicke 20 auf. Das

elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial 15 ist über den elektrischen Anschlußkontakt 24 mit der Steuerspannungsquelle 10 verbunden.

5 Fig. 11 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Außenelektrode 4, die weitgehend der von Fig. 10 entspricht, jedoch die Dicke 20 des elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterials 15 entlang einer Stapelrichtung abnimmt. Dabei ist die Steuerspannungsquelle 10 über den elektrischen Anschlußkontakt 24 mit dem dicken Ende 21 des 10 elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermateriales verbunden. Wie bereits oben zu Fig. 9 angemerkt, Stromdichte an der dem elektrischen Anschlußkontakt 24 abgewandten Seite, d. h. an dem dünnen Ende des 15 elastischen, elektrisch leitfähigem Polymermaterials 15 geringer. Eine gemäß Fig. 11 ausgestaltete Außenelektrode erlaubt vorteilhaft die Einsparung von elastischem, elektrisch leitfähigem Polymermaterial 15 und somit eine kostengünstigere Herstellung des erfindungsgemäßen Aktors 1.

20

Selbstverständlich können beispielsweise die in Fig. 9 und Fig. 11 dargestellten beispielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung auch miteinander kombiniert werden, so daß die Dicke des elastischen, elektrisch leitfähigem 25 Polymermaterials 15 entlang der Stapelrichtung Außenseite des Stapels der Scheiben 2 aus piezoelektrischem Material abnimmt, in der auch die Breite eines in dem elastischen, elektrisch leitfähigem Polymermaterial 15 angeordneten metallischen Leitelementes abnimmt. Die 30 Steuerspannungsquelle 10 ist dann sowohl mit dem dicken Ende 21 des elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterials 15 als auch mit dem breiten Ende 19 beispielsweise einer eingebetteten Siebelektrode 14 elektrisch verbunden. Durch diese äußerst vorteilhafte Kombination ist es möglich, 35 sowohl Elektrodenmaterial als auch Polymermaterial einzusparen. Weiterhin sind selbstverständlich auch weitere Kombinationen der in den Fig. 8 bis 11 dargestellten Ausführungsformen möglich.

Des weiteren werden von der vorliegenden Erfindung auch andere geometrische Grundformen wie beispielsweise Aktoren mit einer hexagonalen oder octagonalen Grundfläche etc. erfaßt, an deren Stapelaußenseite Außenelektroden 4 aus einem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial 15 mit oder ohne eingebettetem oder aufgebrachtem metallischen Leiter angeordnet sind.

Der erfindungsgemäße piezoelektrische Aktor 1 kann vorteilhaft als Stellglied verwendet werden. Insbesondere ist der erfindungsgemäße piezoelektrische Aktor 1 in Benzindirekteinspritzsystemen und in Dieseleinspritzsystemen wie Common-Rail-Einspritzsystemen oder Unit-Injection-Systemen (Pumpendüseneinheiten) verwendbar.

15

5

10

Patentansprüche

1. Piezoelektrischer Aktor (1) mit

- einer Vielzahl von Scheiben (2) aus piezoelektrischem
- 15 Material, die zu einem Stapel (25) in einer Stapelrichtung angeordnet sind,
 - einer Vielzahl von flächigen Innenelektroden (5, 6), die mit den Scheiben (2) aus piezoelektrischem Material alternierend angeordnet sind,
- wenigstens zwei entlang der Stapelrichtung an der Außenseite des Stapels (25) aufgebrachten Außenelektroden (3,4), wobei die Innenelektroden (5, 6) alternierend mit jeweils einer der Außenelektroden (3,4) über einen Kontaktbereich verbunden sind,
- 25 dadurch gekennzeichnet,

daß die Außenelektroden (3, 4) in Form einer Beschichtung aus einem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial (15) auf der Außenseite des Stapels (25) aufgebracht sind.

30

2. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,


daß das piezoelektrische Material ein Bleizirkonat-Bleititanat-System (PZT-System) ist.


35


3. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,


daß das elastische, elektrisch leitfähige Polymermaterial (15) mit metallischem Füllstoff dotiert ist.


- 4. Piezoelektrischer Aktor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Beschichtung aus dem elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial (15) eine entlang einer Stapelrichtung abnehmende Dicke aufweist, wobei eine Steuerspannungsquelle (10) mit dem dicken Ende (21) der Beschichtung verbindbar ist.
- 5. Piezoelektrischer Aktor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß in oder an dem als Beschichtung aufgebrachten elastischen, elektrisch leitfähigen Polymermaterial (15) wenigstens ein metallisches Leitelement (12, 14, 23) vorgesehen ist.
 - Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
- daß das metallische Leitelement (14) entlang einer 20 Stapelrichtung eine sich verjüngende Breite aufweist, wobei eine Steuerspannungsquelle (10) mit dem breiten Ende (19) des metallischen Leitelements (14) verbindbar ist.
- 7. Piezoelektrischer Aktor nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 25 dadurch gekennzeichnet,
 - daß die Fläche des Kontaktbereichs zwischen Innenelektrode (5, 6) und Außenelektrode (3, 4) durch Anordnung von Mitteln (17) zur Oberflächenvergrößerung vergrößert ist.























Fig. 8






Fig. 9





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. al Application No PCT/DE 99/03283

			101701 33,	7 03203
A. CLASSI IPC 7	IFICATION OF SUBJECT MATTER H01L41/083 H01L41/047			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED			
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classificati H01L	on symbols)		
	tion searched other than minimum documentation to the extent that s			
	lata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical,	search terms used)
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages		Relevant to claim No.
Х	EP 0 362 416 A (ROCKWELL INTERNAT CORP) 11 April 1990 (1990-04-11) column 6, line 11-14	IONAL		1
Х	US 5 406 164 A (OKAWA YASUO ET A 11 April 1995 (1995-04-11) column 8, line 32-38	AL)		1
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 435 (E-683), 16 November 1988 (1988-11-16) & JP 63 169777 A (MITSUBISHI ELEC CORP), 13 July 1988 (1988-07-13) abstract	TRIC		1
X Funt	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family m	nembers are listed i	in annex.
<u> </u>	stegories of cited documents :			
"A" docume consid "E" earlier of filing d "L" docume which citation "O" docume other r	ent defining the general state of the art which is not leted to be of particular relevance document but published on or after the international late and which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another nor other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means and the published prior to the international filing date but	"Y" document of particular cannot be considered document is combined."	not in conflict with the principle or the ar relevance; the cled novel or cannot e step when the doc ar relevance; the cled to involve an inved with one or monation being obvious.	the application but laimed invention be considered to current is taken alone laimed invention rentive step when the re other such docu- is to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of th	e international sea	rch report
3	February 2000	11/02/20	000	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer	L	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern al Application No
PCT/DE 99/03283

		PCI/DE 99	, 00200
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 211 (E-622), 16 June 1988 (1988-06-16) & JP 63 009168 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 14 January 1988 (1988-01-14) abstract		1
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 01, 28 February 1995 (1995-02-28) & JP 06 296048 A (BROTHER IND LTD), 21 October 1994 (1994-10-21) abstract		1
			·

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern. al Application No PCT/DE 99/03283

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0362416	Α	11-04-1990	US 4775815 A	04-10-1988
US 5406164	A	11-04-1995	JP 6350156 A JP 7050435 A	22-12-1994 21-02-1995
JP 63169777	Α	13-07-1988	NONE	
JP 63009168	Α	14-01-1988	NONE	
JP 06296048	Α	21-10-1994	NONE	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern lales Aktenzeichen PCT/DE 99/03283

		PCI	/UE 99/03283
a. klassi IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L41/083 H01L41/047		
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	adilection and doc 1916	
	RCHIERTE GEBIETE	ssilikation und der IPK	
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ie)	
IPK 7	H01L		
Recherchier	de aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchie	ten Gebiete fallen
	,	The state of the s	ion obside rate.
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. v	erwendete Suchbegnffe)
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden T	eile Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 362 416 A (ROCKWELL INTERNAT CORP) 11. April 1990 (1990-04-11) Spalte 6, Zeile 11-14		1
Х	US 5 406 164 A (OKAWA YASUO ET A 11. April 1995 (1995-04-11) Spalte 8, Zeile 32-38	L)	1
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 435 (E-683), 16. November 1988 (1988-11-16) & JP 63 169777 A (MITSUBISHI ELEC CORP), 13. Juli 1988 (1988-07-13) Zusammenfassung	TRIC	1
		/	
		,	
	·		
X Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patenti	amilie
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,		e nach dem internationalen Anmeldedatum eröffentlicht worden ist und mit der
abern	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, Erfindung zugrundeliegend	sondern nur zum Verständnis des der en Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Anmel	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von beson	derer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
SCREID	nichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	kann allein autgrund diese	Veröffentlichung nicht als neu oder auf
soil od ausgef	n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ührt)	kann nicht als auf eningen:	scher raugken berunend betrachtet
"O" Veröffer	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser i	tlichung mit einer oder mehreren anderen Kategorie in Verbindung gebracht wird und
"P" Veroner	NiiChung, die vor dem internationalen. Anmeldedatum, aber nach	"&" Veröffentlichung, die Mitglie	Fachmann naheliegend ist d derselben Patentfamilie ist
Datum des /	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des interna	tionalen Recherchenberichts
3	. Februar 2000	11/02/2000	
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevotlmächtigter Bedienst	eter
	Europäisches Patentamt. P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl.		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Pelsers, L	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. iales Aktenzeichen
PCT/DE 99/03283

		99/03283
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012. no. 211 (E-622), 16. Juni 1988 (1988-06-16) & JP 63 009168 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 14. Januar 1988 (1988-01-14) Zusammenfassung	1
X	Zusammenfassung	

1

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interna les Aktenzeichen
PCT/DE 99/03283

lm Recherchenberich angeführtes Patentdokun	-	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0362416	Α	11-04-1990	US 4775815 A	04-10-1988
US 5406164	Α	11-04-1995	JP 6350156 A JP 7050435 A	22-12-1994 21-02-1995
JP 63169777	Α	13-07-1988	KEINE	
JP 63009168	Α	14-01-1988	KEINE	
JP 06296048	Α	21-10-1994	KEINE	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentlamilie)(Juli 1992)